

Körapren FU 36



Klebstoff für universelle Kontaktklebung, z. B. dekorative Kunststoff-Schichtplatten auf Holz (Span-, Sperrholzplatten), PVC- und Gummiprofile

- Geeignet auch für Klebungen auf mineralische Untergründe und Metall
- Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit
- Zur Klebung von Polystyrol-Hartschaum (Styropor®) nicht geeignet
- Spachtel- und streichbar

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polychloropren, lösungsmittelhaltig		
Farbe	Bernstein		
Dichte	0,86	g/cm ³	DIN 53 479, +23°C
Feststoff	25	%	
Viskosität	3200	mPa•s	Brookfield RVT
Verbrauch	250-300	g/m ² je nach Untergrund	
Wärmefestigkeit	70	°C	Kö-Prüfnorm 100104
Offene Zeit	45	min	

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur

nicht unter +12°C

Arbeitsvorbereitung

Die Klebeflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Klebung

Klebstoff mit Pinsel oder fein gezahntem Spachtel (Zahnungstiefe ca. 1 mm) auf beide Flächen satt und gleichmäßig auftragen. Die Teile nach einer Wartezeit (Abluftzeit) von ca. 15 Minuten passgerecht zusammen fügen und kurz aber kräftig andrücken bzw. anklopfen. Ein kurzes Pressen der Teile ist zu empfehlen. Die Teile sind spätestens etwa 45 Minuten nach dem Klebstoffauftrag zu kleben.

Die Wartezeit ist von Raumtemperatur, Auftragsdicke und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Die Klebflächen sollten zusammengelegt werden, wenn der Klebstoff-Film noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleibt.

KÖRAPREN FU 36

LÖSUNGS- UND REINIGUNGSMITTEL

Körasolv CR

BESONDERE HINWEISE

Lagerung

Gut verschlossen, nicht unter +10°C und nicht länger als 12 Monate lagern.

LIEFEREINHEITEN

12,5 l Gebinde
750 ml Dose (Karton à 12 Stück)

SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten. Bewahren Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- bzw. Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und den Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



KÖMMERLING

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Zweibrücker Str. 200
D-66954 Pirmasens

Telefon +49 6331 56-2000
Telefax +49 633 1 56-1999

eMail info@koe-chemie.de
Internet www.koe-chemie.de



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001