Technische Information

KLEBSTOFF FENSTERANSCHLUSS

- Zur Befestigung von Fensterdicht- und Fensteranschlussbändern
- Dauerelastische Verklebung
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar, überputzbar

ANWENDUNG:

Verkleben von Dampfdiffusions offenen oder Dampfdiffusions geschlossenen Fensteranschlussbändern an Fensterlaibung und Fenstersturz. Einkleben von Fensterbänken aus Holz, Metall, Stein. Verkleben von Dämmmaterial im Fensterbereich. z.B. Rolladenkästen.

VERARBEITUNG:

Untergrund trocken, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei. Alle beschädigten und losen Partikel entfernen. Trennende Substanzen entfernen. Klebstoff am Baukörper (z.B. Mauerwerk) auftragen. Fensteranschlussband / Dichtband in den frischen Klebstoff eindrücken.

TECHNISCHE DATEN

Aushärtungssystem: Durch Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit 23°C/50% rel. Feucht.: ca 6 Min
Aushärtungszeit 23°C/50%/ rel. Feucht.: 2 - 3 mm / Tag
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 30°C
Farbe: Weiß
Ausgehärtete Masse Shore A DIN 53505: ca. 48
Volumenänderung: SIST ISO 10563 < 1 %
Zugscherfestigkeit: ca. 2,5 N/mm²
Bruchdehnung nach DIN 53504 ca. 450 %
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. 03.2021