

Technische Information

SPRÜHKLEBER FENSTERANSCHLUSS

- ☐ Zur Befestigung von Fensterdicht- und Fensteranschlussbändern
- ☐ Lösemittelhaltig

VERARBEITUNG:

Untergrund trocken, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei.

Alle beschädigten und losen Partikel entfernen.

Trennende Substanzen entfernen.

1. Einseitiger Klebstoffauftrag:

Klebstoff am Baukörper (z.B. Mauerwerk) auftragen, ablüften lassen, bis nur noch leichte Klebrigkeit vorhanden, Fensteranschlussband / Dichtband in den Klebstoff eindrücken.

2. Beidseitiger Klebstoffauftrag (Empfohlen):

Klebstoff am Baukörper (z.B. Mauerwerk) und Fensterdichtband / Fensteranschlussband auftragen, ablüften lassen, bis nur noch leichte Klebrigkeit vorhanden, dann Fensterdichtband / Fensteranschlussband in den Klebstoff am Bauwerk fest andrücken.

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur: -10°C bis + 45°C

Basis: Styrol-PIB-Kautschuk, (Butyl)

Lösungsmittelhaltig ca. 8%

Mit hoher Anhaftung (Kontakthaftung)

Farbe: farblos-gelblich

Dichte: 0,9 g/cm³ DIN 53 479

Viskosität: 400 mPas

Feststoff: 68%

Offene Zeit (23°C/55%RF):

Ca. 5 Min. – einseitig Ca. 20-30 Min. – beidseitig

Lieferform: 500ml Aerosoldose

03.2021