



Das Dichtungsband für die äußere, offen bewitterte Ebene – pintaband D600 BG1

Das pintaband D 600 nach DIN 18542 BG1 ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur Primärabdichtung bei direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen.


Zusätzlich zur Dichtung gegen Wind, Staub und Spritzwasser ist es auch schall- und wärmedämmend. So werden unverzüglich Energiekosten gesenkt und die Bausubstanz werterhaltend gesichert.

Anwendungsgebiete

- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.



Anwendungsskizze



>> | Kennen Sie schon die Alternative?

- pintaband B450 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG2 für außen und innen
- pintaband B300 – das Kopplungsband, schlagregendicht bis 300 Pa



Farbe / Lieferform

- grau, schwarz
- vorkomprimiert auf Rolle
- nicht vorkomprimiert in 2,00 m Streifen

Eigenschaften*

- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gemäß DIN 18542 BG1
- schlagregendicht ≥ 600 Pa, dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1
- Temperaturwechselbeständigkeit gemäß DIN 18542 BG1
- Beständigkeit gegen Licht- und Feuchteeinwirkung gemäß DIN 18542 BG1
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-850
- gleichbleibende Qualitäten gewährleistet durch regelmäßige Fremd- und Eigenüberwachung (MPA Bau Hannover, ift Rosenheim)

Produktvorteile*

- wärme- und schalldämmend
- dichtet gegen Wind, Staub und Schlagregen
- kontrolliertes Aufgehverhalten auch bei höheren Temperaturen
- bei dem pintaband D600 BG1 sind zusätzliche Prüfungen hervorzuheben:

Fugenschalldämmung, ift Richtlinie	R st., w., max = 59 dB	ift SC-01
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung	Forderungen erfüllt nach Richtlinie	BRL-K407/02

* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Schaumbstoffbasis	Polyurethan-Weichschaumstoff	
Imprägnierbasis	Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung	
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert)	$a < 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$	DIN EN 12114
Luftdichtheit	$a < 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$	DIN EN 12114
Schlagregendichtheit	DIN 18542 BG2 ≥ 600 Pa	DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C	DIN 18542 BG1
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	Forderungen erfüllt	DIN 18542 BG1
Baustoffklasse / Brandverhalten	B1 (schwerentflammbar)	DIN 4102-1
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert	$< 0,5 \text{ m}$	EN ISO 12572
Fugenschalldämmung ift Richtlinie	R ST, w, max = 59 dB	SC-01/2:2002-09
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{tr}} = 0,0540 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	DIN 52612
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung	Forderungen erfüllt nach Richtlinie	BRL-K407 / 02
Langzeitbeständigkeit	10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen*	
Lagerzeit	2 Jahre bei Raumtemperatur $< 20^\circ\text{C}$, originalverpackt	

Die technischen Daten können sich mit dem Grad der Verpressung ändern.

Banddimensionen / Lieferform

Bestellkennung	Bandbreite/Fugentiefe [mm]	für Fugenbreite [mm]
9 / 2	9	2
10 / 2-3	10	2 – 3
15 / 2-3	15	2 – 3
20 / 2-3	20	2 – 3
10 / 3-5	10	3 – 5
15 / 3-5	15	3 – 5
20 / 3-5	20	3 – 5
10 / 3-7	10	3 – 7
15 / 3-7	15	3 – 7
20 / 3-7	20	3 – 7
15 / 4-8	15	4 – 8
20 / 4-8	20	4 – 8
15 / 5-10	15	5 – 10
20 / 5-10	20	5 – 10
25 / 5-10	25	5 – 10
15 / 7-12	15	7 – 12
20 / 7-12	20	7 – 12
25 / 7-12	25	7 – 12
25 / 9-15	25	9 – 15
30 / 9-15	30	9 – 15
25 / 10-18	25	10 – 18
30 / 10-18	30	10 – 18
30 / 14-24	30	14 – 24
40 / 14-24	40	14 – 24

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Maßtoleranz nach DIN 7715 P3.

Copyright © pinta abdichtung gmbh - Stand der Herstellerangaben: 02/2016 - Bildnachweise: S. 1 links oben © Trierius Gracchus/Fotolia.com, S. 1 rechts oben © Marco2011/Fotolia.com. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Abdeckergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produkts an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor (31.10.2021).