

Technische Information

BITUMENSPACHTEL

Lösemittelfrei

- 1-komponentig
- Abdichten von Fugen und Rissen
- Standfest,
in allen Lagen zu verarbeiten
- Schichtstärken bis 2cm / Auftrag
in der Horizontalen

BESCHREIBUNG:

SANREMO BITUMENSPACHTEL ist eine lösemittelfreie, 1-komponentige, standfeste Spachtelmasse auf Basis einer Bitumenemulsion. Für Reparaturen, Abdichtungen und Spachtelarbeiten welche nicht nach Normen oder sonstigen Vorschriften ausgeführt werden müssen. Das Produkt ist ein thermoplastischer Werkstoff: Bei hohen Temperaturen ist und bleibt das Material weicher, elastischer als bei niedrigen Temperaturen.

ANWENDUNG: Für die partielle Reparatur. Undichtigkeiten an Dächern, Dachfenstern und Bauwerkskörper. Zur Abdichtung von Fugen und Rissen. Aufspachtelungen auf bituminösen Untergründen. Für waagerechte und senkrechte Flächen. Abdichten von Stößen an Bitumenbahnen. Abdichten von waagerechten Flächen (z.B. Bitumenbahn) zu senkrechten Flächen (Z.B.: aufsteigendes Mauerwerk). Zum Eindichten von: Dachanschlüssen, Einläufen, Lüftern.

Nicht zu verwenden als vollflächige Flächenbeschichtung. Vorschriften, Normen und Verordnungen sind bei der Verarbeitung zu berücksichtigen.

TECHNISCHE DATEN:

Basis:	Bitumen - Emulsion
Farbe:	Schwarz
Geruch:	Neutral
Dichte:	ca.: 1,0kg / l
Verbrauch (Abhängig vom Untergrund):	ca.: 1,0kg/m ² je mm Schichtstärke
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C
Reinigung:	Testbenzin

VERARBEITUNG: Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

SANREMO BITUMENSPACHTEL ist gebrauchsfertig und wird direkt aus dem Gebinde mittels Kelle, Glätt- oder Zahntaufel in erforderlicher Schichtstärke auf den gereinigten Untergrund auftragen.

Das frisch aufgetragene Material ist bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Generell und im besonderen, im erdberührten-, erdverfülltem Bereich die Aufspachtelung erst nach vollständiger Durchtrocknung bedecken. Bei Nichtbeachtung kann eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen und zu Bauwerksschäden führen. Auch beim Einsatz zwischen 2 nichtsaugenden Untergründen – ist bis zur Fertigstellung des Gewerkes darauf zu achten das SANREMO BITUMENSPACHTEL vollständig ausgetrocknet ist.

Nach Austrocknung der Spachtelmasse kann weitere SANREMO BITUMENSPACHTEL aufgetragen werden. Die Grundsätze der Oberflächenvorbereitung sind zu beachten. Pro Arbeitsgang kann in der Horizontalen bis 2cm Schichtstärke aufgebracht werden.

LAGERFÄHIGKEIT: Die Haltbarkeit der Spachtelmasse beträgt in ungeöffnetem Gebinde mindestens 12 Monate, wobei die Lagertemperaturen zwischen +5 und 20° C betragen sollte. Wie alle wasserhaltigen Produkte, so neigt auch dieses Produkt bei der Lagerung zum Nachdicken, was insbesondere bei Lagertemperaturen über 25° C auftritt. Im Allgemeinen führt dieses Verhalten nicht zu Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung, sollte jedoch beachtet werden.

LIEFERFORM: Gebinde 1kg, 5kg, 10kg

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen und konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

08.2019