

Technische Information

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER HIGH TACK

- Mit sehr großer Anfangshaftung
- Kleben und Dichten von:
 - Metallen, Holz, Holzwerkstoffen,
 - Beton, Naturstein, Mauerwerk, Kunststoffen, Glas, Dämmstoffen, Spiegel, Gipskarton, uvm.
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei

BESCHREIBUNG: VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – HIGH TACK ist ein vielseitig anwendbarer Werkstoff. Das Produkt ist UV-stabil, silikon-, isocyanat- und lösemittelfrei, sowie nahezu geruchlos. Der Klebstoff besitzt eine große Anfangshaftung, von Vorteil bei Verklebungen überkopf und in der Senkrechten, ist fugenfüllend und härtet unter Luftfeuchtigkeit zu einer dauerelastischen, spannungsausgleichenden Masse aus.

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – HIGH TACK ist auch auf nassen, nichtsaugenden Untergründen einsetzbar und härtet auch unter Wasser aus, ist überstreichbar.

ANWENDUNG: Kleben und Dichten von dynamisch belasteten Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Anschlussfugen am Bau, konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen, Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Glas, Spiegel glasierten Oberflächen, Email, Epoxyd, Polyester, Hart – PVC, Marmor, Natursteine*, Decorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänke, Isoliermaterialien, Treppenauf- und Treppensanierung. Klebedichtungen unterschiedlichster Materialien z.B. Stahl / Aluminium im Wintergartenbau, Schwimmbadtechnik, Karosseriebau, uvm.

Nicht geeignet für Unterwasserfugen in Schwimmbädern, Tauchbecken etc., so wie im Einsatz an Tankanlagen, Bitumenuntergründen, PP, PE und Teflon.

*Unter Umständen kann es bei Natursteinen zu Randzonenverfärbungen kommen – Vorversuche durchführen.

TECHNISCHE DATEN:

Dichte:	ca. 1,48 g / cm ³
Offene Zeit:	ca. 5 Min. (23°C)
Aushärtung:	ca.3 mm Schichtstärke in 24 h (23°C)
Härte Shore A:	ca. 50
Bruchdehnung:	ca. 250 %
Zugfestigkeit (DIN 53540):	2,9 N / mm ²
Anwendungstemperatur:	+ 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis +90°C
Überstreichbarkeit:	Gegeben
Konsistenz:	Pastös, standfest
Farbe:	Weiss

VERARBEITUNG: Die zu verklebenden Substrate müssen staub-, fett-, und ölfrei sein. Bei Bedarf vorher abschleifen. Einsetzbar auch auf feuchten Untergründen. Farben, Lacke und Kunststoffe müssen mit

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – HIGH TACK verträglich sein. Haftprüfungen und Vorversuche durchführen. Bei Verwendung als Dichtmasse kann mit **VEBATEC GLÄTTMITTEL** und **VEBATEC FUGENSCHABLONEN** die Fuge geglättet werden. Bei Verwendung als Klebstoff, Material punktförmig oder in Raupen aufbringen.

LAGERUNG: 12 Monate, zwischen +5°C und +25°C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze schützen.

LIEFERFORM: 290ml Dickwand - Kartusche

Schutzmaßnahmen: Dieses Produkt ist außerhalb der Gefahren-Kennzeichnung. Dennoch sollten einige Sicherheitsregeln beachtet werden:
Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
Berührungen mit der Haut vermeiden.
Bei der Verarbeitung nicht trinken, essen oder rauchen.

SICHERHEITSHINWEIS: Enthält Trimethoxyvinylsilan, kann allergische Reaktionen hervorrufen.

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

12.2021